

TEKNIK COLLECTION



oscurante *blackout*

ESTORYL OSCURANTE

 **RESSTENDE®**

-  **oscurante**
blackout
-  **per uso esterno**
for outdoors
-  **senza guida o fuori guida**
freehanging or fabric unguided
-  **guidato rivettato**
fabric guided with plastic press-studs
-  **guidato steccato**
fabric guided with reinforcement rods
-  **telo con zip laterale**
fabric guided with welded zip
-  **giuntato**
fabric with welded seams
-  **finestra**
window

31081
31091
31092
31093
31089



PROPRIETÀ SOLARI E LUCE %
SOLAR ENERGETIC PROPERTIES %

gtot* Fattore solare esterno
External solar factor

COMFORT CLASSIFICATION
According to EN 14501 standard

- 0** effetto molto scarso
very little effect
- 1** effetto scarso
little effect
- 2** effetto moderato
moderate effect
- 3** effetto buono
good effect
- 4** effetto ottimale
very good effect

ESTORYL
OSCURANTE

PROPRIETÀ SOLARI E LUCE % SOLAR ENERGETIC PROPERTIES %

Cod.	Tessuto + vetro Fabric + glazing	gtot EXTERNAL blind	
		gtot	class
Tutti i colori <i>All colours</i>		< 0,10	4

Composizione <i>Composition</i>	PES 550 Dtex
Altezza tessuto <i>Width</i>	300 cm
Spessore <i>Thickness</i>	0,45 mm
Peso <i>Weight</i>	650 g/m ²
Resistenza alla luce (scala 1-8) <i>Lightfastness (scale 1 to 8)</i>	7/8
Resistenza alla trazione <i>Breaking strength</i>	ordito 210 daN/5 cm, trama 150 daN/5 cm <i>warp 210 daN/5 cm, weft 150 daN/5 cm</i>
Resistenza allo strappo <i>Tear strength</i>	ordito 10 daN, trama 10 daN/5 cm <i>warp 10 daN, weft 10 daN/5 cm</i>
Utilizzo <i>Temperature range</i>	-30°C / +70°C
Stabilità dimensionale <i>Dimensional stability</i>	buona <i>good</i>
Tossicità <i>Toxicity</i>	nulla <i>non-toxic</i>
Classe di reazione al fuoco <i>Fire retardant class</i>	C2 (IT) - M2 (F)
Manutenzione <i>Maintenance</i>	pulire con un panno umido <i>clean with a damp cloth</i>

Fra ordini diversi non può essere garantita una costante omogeneità di colore nei tessuti, essendo inevitabile riscontrare variazioni di tonalità tra i diversi lotti di produzione. I dati presenti in questo documento sono da considerarsi a scopo informativo e non possono essere considerati come vincolanti.
The colour of the fabric may vary from order to order, as the variation of tone is intrinsic to both production processes. The data in this document is for information only and may not be considered as binding.